

Points forts

Le papier Dune allie une coloration ivoire chaleureuse et très naturelle avec un toucher d'une douceur exceptionnelle. Dune exprime ainsi la beauté subtile de la nature.

Pour sa fabrication, Clairefontaine a sélectionné des pâtes totalement blanchies sans chlore (TCF) et les transforme selon les réglementations les plus sévères (ISO 14001) sans y ajouter d'azurants optiques.

Le papier Dune, d'une bonne opacité et d'une teinte naturelle, est le support idéal de votre communication. Il est garanti pour un passage impeccable sur toutes les imprimantes laser et jet d'encre.

Caractéristiques techniques

Grammage	g/m ²	80	90	100	160	NF EN ISO 536
Épaisseur	μm	114	126	140	214	NF EN ISO 534
Main	cm ³ /g	1,43	1,40	1,40	1,40	NF EN ISO 534
Rugosité Bendtsen	ml/min	200	200	200	200	ISO 8791-2
Humidité absolue	%H ₂ O	4,5	4,5	4,5	4,5	NF EN ISO 20287
Humidité relative	% dans l'air	30	30	30	30	Mesure au sabre
Opacité	%	89	90	91	97	NF ISO 2471
Index de formation	Index sur 120	89	93	94	85	Mesure Kajaani

Valeurs non contractuelles.

Date de révision : 24/11/2015

Certifications :

Papier

Usine



NF EN 12281

ISO 9706

ISO 14001

ISO 9001